

Risanamento di muri umidi – Controparete ventilata

Nel caso di muri umidi a causa di infiltrazioni per capillarità, porosità o altro, si può ottenere una valida soluzione al problema utilizzando delle lastre con barriera al vapore o pannelli GYPROC GESPOL P/PE posati su un telaio in legno. L'intercapedine che risulterà tra muro e pannello sarà areata per mezzo di due griglie di areazione poste agli estremi del muro in senso diagonale. Per poter ottenere un risultato ottimale bisogna osservare le seguenti regole:

- il telaio deve essere composto da listelli in legno preventivamente trattati per resistere meglio all'umidità;
- la lunghezza dei listelli deve essere inferiore di 10 cm rispetto all'altezza del locale;
- i listelli devono essere fissati con estremità a zig-zag, alla muratura da rivestire, con interasse massimo di 40 cm;
- alle due estremità di una diagonale del rivestimento della parete bisogna praticare due aperture per la circolazione d'aria e applicarvi griglie di areazione.

